

BETOONIST ÄÄREKIVID
Nõuded ja katsemeetodid**Concrete kerb units**
Requirements and test methods

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2014. aasta detsembrikuu numbris.

5.3.3.2 Toimivus ja klassid

Parandada tabeli 3 teine rida, teine veerg normpaindetugevusega „5“.

Parandatud tabel 3 on järgmine:

Tabel 3 — Paindetugevuse klassid

Klass	Tähis	Normpaindetugevus MPa	Minimaalne paindetugevus MPa
1	S	3,5	2,8
2	T	5,0	4,0
3	U	6,0	4,8

ICS 93.080.20

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee