

ASFALTSEGUD. Materjali spetsifikatsioon

Osa 5: Killustikmastiksfalt

Bituminous mixtures. Material specifications

Part 5: Stone Mastic Asphalt

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2009 aasta augustikuu numbris.

5.2.3, valem (1)

Asendada

sümbol " ρ_d " sümboliga " ρ_a "

ja asendada sõnale "kus" järgnev tekst alltooduga:

„ ρ_a on kivimaterjali osakeste näivtihedus megagrammides kuupmeetri kohta (Mg/m^3), määratuna kaalutud keskmisena vastavalt standardile EN 1097-6“.

Tabel 5

Tabelit 5 tuleb pikendada maksimaalse poorsuse $V_{\max}$ väärtuseni 14,0 %, viimane kaasa arvatud:

Tabel 5 – Maksimaalne poorsus, $V_{\max}$

Maksimaalne poorsus %	Kategooria $V_{\max}$
3,0	$V_{\max 3}$
3,5	$V_{\max 3,5}$
4,0	$V_{\max 4}$
4,5	$V_{\max 4,5}$
5,0	$V_{\max 5}$
5,5	$V_{\max 5,5}$
6,0	$V_{\max 6}$
7,0	$V_{\max 7}$
8,0	$V_{\max 8}$
9,0	$V_{\max 9}$
10,0	$V_{\max 10}$
11,0	$V_{\max 11}$
12,0	$V_{\max 12}$
13,0	$V_{\max 13}$
14,0	$V_{\max 14}$
Nõue puudub	$V_{\max \text{NR}}$

5.13

Asendada 1. lõik järgneva tekstiga: „Kasutades teebituumenit, peavad segude vastavalt standardile EN 12697-13 mõõdetud maksimaalsed temperatuurid olema madalamad tabelis 11 toodud ülempiiridest. Maksimaalne temperatuur kehtib tehase igas punktis. Tootja peab deklareerima asfaltsegu minimaalse tarnetemperatuuri“.

ZA.1, 5. lõik

Asendada teksti lõpp "...vastavat rakendust:" tekstiga "...asjakohased nõudeisse puutuvad jaotised."

Tabel ZA.2, parempoolne veerg

Paigutada 1^e, 3^f ja 4^g naaberveeruga samasse ritta.

Tabel ZA.3a

Asendada tabel ZA.3a alljärgnevaga:

Tabel ZA.3a — Osapoolte ülesanded killustikmastiksfaldi vastavushindamisel (tõendamissüsteem 2+)

Ülesanded			Ülesande kirjeldus	Kohaldatav vastavuse hindamine
Tootja ülesanded	Tehase tootmisohje (F.P.C)		Kõik tabelis ZA.1 esitatud omadustega seotud parameetrid	EN 13108-21
	Esmane tüübikatsetus		Kõik tabelis ZA.1 esitatud omadused	EN 13108-20
	Teavitatud laboratooriumi esmane tüübikatsetus		Tuletundlikkus (juhul, kui kasutatakse tuletundlikkuse tehniliste normide reguleerimisalas)	5.2.7
Teavitatud asutuse ülesanded	Tehase tootmisohje sertifitseerimine	Tehase ja F.P.C esmane ülevaatus	Kõik tabelis ZA.1 esitatud omadustega seotud parameetrid	EN 13108-21:2006, lisa B
		F.P.C pidev järelvalve, hindamine ning tunnus-tamine	Kõik tabelis ZA.1 esitatud omadustega seotud parameetrid	EN 13108-21:2006, lisa B

ICS 93.080.20 Teedehitusmaterjalid
Võttesõnad: asfaltsegud, spetsifikatsioonid

Standardite reprodutseerimis- ja levitamiseõigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee