

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

CEN/TR 15990:2010/AC

November 2010

Novembre 2010

November 2010

ICS 61.060; 83.180

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Data Sheets - Footwear Tests Materials and Test Adhesives

Fiches techniques - Matériaux et colles
pour essais des articles chaussants

Datenblätter - Schuh-Testwerkstoffe und
Schuh-Testklebstoffe

This corrigendum becomes effective on 24 November 2010 for incorporation in the official German and English versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 24 novembre 2010 pour incorporation dans les versions officielles allemande et anglaise de la EN.

Die Berichtigung tritt am 24. November 2010 zur Einarbeitung in die offizielle Deutsche und Englische Fassung der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2010 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: CEN/TR 15990:2010/AC:2010 D/E

1 Modifications to Table 1

Table 1, 3rd line

Replace the nominal tensile strength "> 350" with "> 21" and

Table 1, 5th line

Replace "Ashes at 950 °C" with "Ashes at 800 °C" to read as follows:

"Table 1 – Technical Data of Test Material L1

Technical Data	Unit	Nominal	± Tolerance	Standard
Apparent density	g/m ³	0,7	0,1	EN ISO 2420
Tensile strength	N/mm ²	> 21	-	EN ISO 3376
Elongation at break	%	Max. 80	-	EN ISO 3376
Ashes at 800 °C	%	6,0	1,0	EN ISO 4047
Chrome oxide	%		-	EN ISO 5398-3
pH-value	-	> 3,5	-	EN ISO 4045
Dichloro methane extract	%	8,0	2,0	EN ISO 4048

".

2 Modifications to Table 2

Table 2, 3rd line

Replace the nominal tensile strength "> 800" with "> 19" and

Table 2, 5th line

Replace "Ashes at 950 °C" with "Ashes at 800 °C" to read as follows:

"Table 2 – Technical Data of Test Material L2

Technical Data	Unit	Nominal	± Tolerance	Standard
Apparent density	g/m ³	Max. 1,15	-	EN ISO 2420
Tensile strength	N/mm ²	> 19	-	EN ISO 3376
Elongation at break	%	Max. 30	-	EN ISO 3376
Ashes at 800 °C	%	Max. 1,3	-	EN ISO 4047
pH-value	-	> 3,5	-	EN ISO 4045
Dichloro methane extract	%	Max. 2,0	-	EN ISO 4048

".

3 Modification to Table 3

Table 3, 6th line

Replace the nominal abrasion "> 210" with "< 210" to read as follows:

"Table 3 – Technical Data of Test Material SBR"

Technical Data	Unit	Nominal	± Tolerance	Standard
Raw density	g/m ³	1,17	0,02	ISO 2781
Tensile strength	N/mm ²	> 13	-	ISO 37
Elongation at break	%	> 500	-	ISO 37
Hardness	°ShoreA	70	3	EN ISO 868
Abrasion	mm ³	< 210	30	ISO 4649
Ashes at 950 °C	%	31,0	2,0	ISO 247
Acetone extract	%	6,0	0,5	ISO 1407

".