

ASFALTSEGUD**Kuuma asfaltsegu katsemeetodid****Osa 5: Näiva erimassi määramine****Bituminous mixtures****Test methods for hot mix asphalt****Part 5: Determination of the maximum density**

See parandus on koostatud Euroopa standardi EN 12697-5:2009 „Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 5: Determination of the maximum density“ eestikeelsele versioonile. Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2012. aasta märtsikuu numbris.

1. Jaotis 10.1.2

Asendada jaotise tekst alljärgnevaga:

„Arvutage vee tihedus katsetemperatuuril megagrammides kuupmeetri kohta (Mg/m^3), ümardatuna lähima 0,0001 megagrammini kuupmeetri kohta (Mg/m^3), järgmiselt:

$$\rho_w = 1,000\,25205 + \left(\frac{7,59 \times t - 5,32 \times t^2}{10^6} \right), \quad (1)$$

kus

ρ_w – vee tihedus megagrammides kuupmeetri kohta (Mg/m^3),

t – vee temperatuur kraadides Celsiuse järgi ($^{\circ}\text{C}$).“

ning kustutada Eesti standardi märkus.

ICS 93.080.20 Teedehitusmaterjalid

Võttesõnad: asfaldi sideaine, asfaltsegud, ehitusmaterjalid, füüsikalised omadused, katsemeetodid, tihedus

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee