

See dokument on väljatöötatud eelvaade.

**MAA-ALUSED ISEVOOLSED DRENAAŽI JA
KANALISATSIOONI PLASTTORUSTIKUD**
Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U)
Osa 1: Torude, liitmike ja torustike spetsifikatsioonid

**Plastics piping systems for non-pressure underground
drainage and sewerage**
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
Part 1: Specifications for pipes, fittings and the systems



EESTI STANDARDI EESSÕNA

See Eesti standard on

- Euroopa standardi EN 1401-1:2019+A1:2023 ingliskeelse teksti sisu poolest identne tõlge eesti keelde ja sellel on sama staatus mis jõustumistate meetodil vastu võetud originaalversioonil. Tõlgenduserimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest;
- jõustunud Eesti standardina inglise keeles mais 2023;
- eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega EVS Teataja 2023. aasta maikuu numbris.

Standardi tõlke koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 48 „Vee- ja kanalisatsionitehnika“, standardi tõlkimist on korraldanud Eesti Standardikeskus ning rahastanud Majandus- ja Kommunikatsioniministeerium.

Standardimuudatuse tõlke koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 48 „Vee- ja kanalisatsionitehnika“, standardimuudatuse tõlkimist on korraldanud Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus.

Standardi on tõlkinud ja eestikeelse kavandi ekspertiisi teinud Valdu Suurkask, standardi on heaks kiitnud EVS/TK 48.

Euroopa standardimisorganisatsioonid on teinud Euroopa standardi EN 1401-1:2019+A1:2023 rahvuslikele liikmetele kätesaadavaks 12.04.2023. Date of Availability of the European Standard EN 1401-1:2019+A1:2023 is 12.04.2023.

See standard on Euroopa standardi EN 1401-1:2019+A1:2023 eestikeelne [et] versioon. Teksti tõlke on avaldanud Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus ja sellel on sama staatus ametlike keelte versioonidega.

This standard is the Estonian [et] version of the European Standard EN 1401-1:2019+A1:2023. It was translated by the Estonian Centre for Standardisation and Accreditation. It has the same status as the official versions.

Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile standardiosakond@evs.ee.

ICS 23.040.01

Standardite reproduutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee

**EUROOPA STANDARD
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM**

EN 1401-1:2019+A1

April 2023

ICS 23.040.01

Supersedes EN 1401-1:2019

English Version

**Plastics piping systems for non-pressure underground
drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride)
(PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the
systems**

Systèmes de canalisations en plastique pour les
branchements et les collecteurs d'assainissement
terrénés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non
plastifié (PVC-U) - Partie 1 : Spécifications pour tubes,
raccords et le système

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte
drucklose Abwasserkanäle und -leitungen -
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1:
Anforderungen an Rohre, Formstücke und das
Rohrleitungssystem

This European Standard was approved by CEN on 12 May 2019 and includes Amendment 1 approved by CEN on 21 January 2023.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

SISUKORD

EUROOPA EESSÖNA	4
1 KÄSITLUSALA	6
2 NORMIVIITED	6
3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED	8
4 SÜMBOLID JA LÜHENDID	10
4.1 Sümbolid	10
4.2 Lühendid	11
5 MATERJAL	11
5.1 Üldist	11
5.2 Mineraalse modifikaatori kasutamine	12
5.3 Toru materjal	12
5.4 Liitmiku materjal	13
5.5 Töodeldud liitmiku materjal	13
5.6 Mitte-värske materjali utiliseerimine	14
5.7 Tihendusrõnga kinnitusvahendid	14
6 ÜLDISED OMADUSED	14
6.1 Väljanägemine	14
6.2 Värvus	14
7 GEOMEETRILISED OMADUSED	14
7.1 Üldist	14
7.2 Torude mõõdud	15
7.2.1 Välislabimõõdud	15
7.2.2 Mitteümarus	15
7.2.3 Torude pikkus	15
7.2.4 Rihvamine	16
7.2.5 Seinapaksus	16
7.3 Liitmike mõõtmed	17
7.3.1 Välislabimõõdud	17
7.3.2 Ehituspikkused (Z)	17
7.3.3 Seinapaksused	18
7.4 Muhvide ja paigalduseendite mõõtmed	18
7.4.1 Elastomeersete tihendusrõngastega muhvid ja paigalduseendid	18
7.4.2 Muhvide ja paigalduseendite liimliited	22
7.5 Liitmike tüübidi	23
8 MEHAANILISED OMADUSED	26
8.1 Torude mehaanilised omadused	26
8.1.1 Üldnõuded	26
8.1.2 Mehaanilised lisanõuded	27
8.2 Liitmike mehaanilised omadused	28
8.2.1 Ringsurvele vastupidavuse klass	28
8.2.2 Lisanõuded	28
9 FÜÜSIKALISED OMADUSED	28
9.1 Torude füüsikalised omadused	28
9.2 Liitmike füüsikalised omadused	29
10 TOIMIMISNÕUDED	30
11 TIHENDUSRÕNGAD	31

12	LIIMID.....	31
13	MÄRGISTAMINE.....	32
13.1	Üldist.....	32
13.2	Torude nõutav miinimummärgistus.....	32
13.3	Liitmike nõutav miinimummärgistus.....	33
13.4	Lisamärgistamine	33
	Lisa A (normlisa) Mitte-värskete materjalide utiliseerimine	34
	Lisa B (teatmelisa) PVC-U torude ja liitmike üldised omadused.....	36
	Lisa C (teatmelisa) Tootestandardid.....	38
	Kirjandus.....	39

EUROOPA EESSÕNA

Dokumendi (EN 1401-1:2019+A1:2023) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 155 „Plastics piping systems and ducting systems“, mille sekretariaati haldab NEN.

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või jõustumisteatega hiljemalt 2023. a oktoobriks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid tuleb kehtetuks tunnistada hiljemalt 2023. a oktoobriks.

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

See dokument sisaldb muudatust 1, mille CEN on heaks kiitnud 21. jaanuaril 2023.

See dokument asendab standardit [EN 1401-1:2019](#) [A1](#).

Muudatusega lisatud või muudetud teksti algus ja lõpp tekstis on tähistatud sümbolitega [A1](#) [A1](#).

Standardisarja EN 1401 esitasid läbivaatamiseks CEN/TC155/WG6 liikmed, et parandada PVC-torustike jätkusuutlikkuse taset ja keskkonnamõju, parandades samal ajal taaskasutatava materjali soovitusi ja ohutut kasutamist. Taaskasutatav materjal liigitatakse selles dokumendis mitte-värske materjalina.

Selle konkreetse eesmärgi kohta jäeti välja mõned EN 1401-1 vanas versioonis olnud üleliigsed nõuded ja ebakõlad ning rohkem tähelepanu pöörati kohaldatava materjali koostise kontrollile ning toodete lõplikele omadustele ja toimivusele.

Põhilised muudatused võrreldes eelmise versiooniga on järgmised:

- a) hõlmatud toote selgitamine (peatükk 1);
- b) uue torusarja SN 16 (SDR 27,6) tutvustamine (7.2.5 ja 7.4.1.2);
- c) endise O-tihendusrõngaga toruliidete mõõtu puudutava jaotise kustutamine;
- d) täielik ülevaade mitte-värske (taaskasutatava) materjali kasutamisest (peatükk 5 ja lisa A);
- e) joonealuse märkuse e) lisamine DSC jaoks tabelisse 14, et alandada minimaalset B-algttemperatuuri 180 kraadini CaZn stabilisaatoritega segude valmistamisel.

See dokument on osa teatud materjalist plasttorustike süsteemistandardist, mis on mõeldud konkreetse rakenduse tarvis. Selliseid süsteemistandardeid on mitmeid.

Süsteemistandardid põhinevad ISO/TC 138 „Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids“, mis on Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni (ISO) tehniline komitee, ette võetud töö tulemustel.

Neid toetavad eraldi katsetamismeetodite standardid, millele on viited kogu süsteemistandardis.

Süsteemistandardid on kooskõlas üldiste standarditega funktsionaalsete nõuete ja paigaldamise soovituslike tavade asjus.

EN 1401 koosneb järgmistest osadest üldpealkirjaga „Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)“:

- Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system (see dokument);
- Part 2: Guidance for assessment of conformity (CEN/TS läbivaatamisel).

Igasugune tagasiside ja küsimused selle dokumendi kohta tuleks suunata dokumendi kasutaja rahvuslikule standardimisorganisatsioonile. Täielik loetelu nende organisatsioonide kohta on leitav CEN-i veebilehelt.

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Põhja-Makedoonia Vabariik, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türki ja Ungari ja Ühendkuningriik.

dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

1 KÄSITLUSALA

See dokument määratleb nõuded sileda sise- ja välispinnaga jäiga seinaga torudele, mis on ekstrudeeritud sama koostisega segust läbi kogu toruseina, liitmikele ja plastifitseerimata polüvinüülkloriidist (PVC-U) maa-alustele isevoolsetele drenaaži ja kanalisatsiooni torustikele:

- maa-alused väljaspool hoone struktuuri (rakendusala kood „U“) ja
- mõlemad, maa-alused hoone struktuuri sees ja väljaspool hoonet (rakendusala kood „UD“).

MÄRKUS 1 Kavandatav kasutusviis kajastub toodete märgistuses „U“ või „UD“ abil.

Samuti täpsustab see katseparametriteid selles dokumendis osutatud katsemeetoditele.

MÄRKUS 2 Läbi toruseina eri koostisega mitmekihilised ja vahtplastist torud on hõlmatusd standardiga EN 13476-2 [1].

See dokument hõlmab mitut nimimõõtu, eri torude ja liitmike seeriaid ning eri jäikusklassie ja annab soovitusi värvuste kohta.

MÄRKUS 3 Ostja või spetsfikaatori ülesanne on teha nendest aspektidest sobiv valik, võttes arvesse nende konkreetseid nõudeid ja asjakohaseid riigisiseseid eeskirju ja paigaldustavasid või koode.

Seda kohaldatakse PVC-U torude ja liitmike, nende ühenduste ja liidete suhtes muude plastist ja mitte-plastist materjalist komponentidega, mis on ette nähtud pinnases maa-alustele isevoolsetele drenaaži ja kanalisatsiooni torustikele.

MÄRKUS 4 Torud, liitmikud ja muud komponendid, mis vastavad mis tahes lisas C loetletud plasttoodete standardile, võivad olla kasutatavad selle dokumendi nõuetele vastavate torude ja liitmikega tingimusel, et nad vastavad peatükis 7 antud liidete mõõtmete nõuetele ja tabeli 16 nõuetele.

2 NORMIVIITED

Allpool nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või tervenisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.

EN 681-1. Elastomeric seals — Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications — Part 1: Vulcanized rubber

EN 681-2. Elastomeric Seals — Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications — Part 2: Thermoplastic elastomers

EN 14680. Adhesives for non-pressure thermoplastics piping systems — Specifications

EN 14814. Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure — Specifications

EN ISO 472:2013. Plastics — Vocabulary (ISO 472:2013)

EN ISO 580. Plastics piping and ducting systems — Injection-moulded thermoplastics fittings — Methods for visually assessing the effects of heating (ISO 580)

EN ISO 1043-1:2011. Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO 1043-1:2011)

EN ISO 1158. Plastics — Vinyl chloride homopolymers and copolymers — Determination of chlorine content (ISO 1158) ^{A1}

EN ISO 1167-1:2006. Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method (ISO 1167-1:2006)

EN ISO 1167-2. Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces (ISO 1167-2)

EN ISO 1183-1. Plastics — Methods for determining the density of non-cellular plastics — Part 1: Immersion method, liquid pycnometer method and titration method (ISO 1183-1)

EN ISO 2505. Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters (ISO 2505)

EN ISO 2507-1. Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1: General test method (ISO 2507-1)

EN ISO 3126. Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions (ISO 3126)

EN ISO 3127. Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-the-clock method (ISO 3127)

EN ISO 3451-5. Plastics — Determination of ash — Part 5: Poly(vinyl chloride) (ISO 3451-5)

EN ISO 6259-1. Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 1: General test method (ISO 6259-1)

EN ISO 6259-2. Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI) (ISO 6259-2) ^{A1}

EN ISO 9852. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at specified temperature (DCMT) — Test method (ISO 9852)

EN ISO 9969. Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness (ISO 9969)

EN ISO 11173. Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Staircase method (ISO 11173)

EN ISO 13254. Thermoplastics piping systems for non-pressure applications — Test method for watertightness (ISO 13254)

EN ISO 13257. Thermoplastics piping systems for non-pressure applications — Test method for resistance to elevated temperature cycling (ISO 13257)

EN ISO 13259. Thermoplastics piping systems for underground non-pressure applications — Test method for leaktightness of elastomeric sealing ring type joints (ISO 13259)

EN ISO 13263. Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Thermoplastics fittings — Test method for impact strength (ISO 13263)

EN ISO 13264. Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Thermoplastics fittings — Test method for mechanical strength or flexibility of fabricated fittings (ISO 13264)

ISO 18373-1. Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part 1: Measurement of the processing temperature

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED

Standardi rakendamisel kasutatakse standardites EN ISO 472:2013 ja EN ISO 1043-1:2011 ning allpool esitatud termineid ja määratlusi.

ISO ja IEC hoiavad alal standardimisel kasutamiseks olevaid terminoloogiaandmebaase järgmistel aadressidel:

- IEC Electropedia: kätesaadav veebilehelt <http://www.electropedia.org/>;
- ISO veebipõhine lugemisplatvorm: kätesaadav veebilehelt <https://www.iso.org/obp>.

3.1

rakendusala kood (*application area code*)

torude ja liitmike märgistamiseks kasutatav kood, mis näitab rakendusala(sid), mille jaoks need on ette nähtud, järgmiselt.

U: selleala kood, mis on rohkem kui 1 m kaugusel hoonest, kuhu maa-alune torustik on ühendatud;

D: hoonealuse ja sellest 1 m kaugusele ulatuva ala kood, kus maa-alused torud ja liitmikud on ühendatud pinnase drenaaži ja hoone kanalisatsiooni ärvoolu torustikega

MÄRKUS 1 „D“ rakendusaladel on tavalline, et lisaks välistele jõududele ümbruskonnast on ka soojavee torustik.

MÄRKUS 2 Mõlema, nii koodi U kui ka koodi D rakendusaladele mõeldud komponendid on tähistatud UD-ga.

MÄRKUS 3 Teised rakendusalade koodid B ja BD, mida see standard ei hõlma, on määratletud mujal, nt standardis EN 1329-1 [2].

3.2

nimiläbimõõt (*nominal diameter*)

DN

komponendi mõõdu arvuline tähis, erinev komponendi keerme mõõdu tähisest, mis on ligikaudu võrdne tootmismõõtmega, millimeetrites (mm)

3.3

välisläbimõõduga seotud nimimõõt (*nominal size, outside diameter related*)

DN/OD

nimimõõt, mis on seotud välisläbimõõduga

3.4

nimivälisläbimõõt (*nominal outside diameter*)

d_n

määratletud välisläbimõõt, mis on määratud nimimõõdule DN/OD

3.5

välisläbimõõt (*outside diameter*)

d_e

välisläbimõõdu mõõdetud suurus läbi toru või paigalduseendi ristlõike mis tahes punktis, ümardatuna jägmisele suuremale 0,1 millimeetritle