

**KONSTRUKTSIOONITERASEST KUUMVALTSITUD
TOOTED**

**Osa 4: Termomehaaniliselt valtsitud keevitatavate
peenterateraste tehnilised tarnetingimused**

**Hot rolled products of structural steels
Part 4: Technical delivery conditions for
thermomechanical rolled weldable fine grain structural
steels**

EESTI STANDARDI EESSÕNA

See Eesti standard on

- Euroopa standardi EN 10025-4:2019 ingliskeelse teksti sisu poolest identne tõlge eesti keelde ja sellel on sama staatus mis jõustumisteate meetodil vastu võetud originaalversioonil. Tõlgenduserimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest;
- jõustunud Eesti standardina inglise keeles detsembris 2019;
- eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega EVS Teataja 2019. aasta detsembrikuu numbris.

Standardi tõlke koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 21 „Ehituslikud metalltooted“, standardi tõlkimist on korraldanud Eesti Standardikeskus ning rahastanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Standardi on tõlkinud Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, eestikeelse kavandi ekspertiisi on teinud EVS/TK 21, standardi on heaks kiitnud EVS/TK 21.

Standardi mõnede sätetele on lisatud Eesti olusid arvestavaid märkusi, selgitusi ja täiendusi, mis on tähistatud Eesti maatahisega EE.

Euroopa standardimisorganisatsioonid on teinud Euroopa standardi EN 10025-4:2019 rahvuslikele liikmetele kättesaadavaks 14.08.2019.

Date of Availability of the European Standard EN 10025-4:2019 is 14.08.2019.

See standard on Euroopa standardi EN 10025-4:2019 eestikeelne [et] versioon. Teksti tõlke on avaldanud Eesti Standardikeskus ja sellel on sama staatus ametlike keelte versioonidega.

This standard is the Estonian [et] version of the European Standard EN 10025-4:2019. It was translated by the Estonian Centre for Standardisation. It has the same status as the official versions.

Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile standardiosakond@evs.ee.

ICS 23.040.10; 77.140.75

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee

English Version

**Hot rolled products of structural steels — Part 4: Technical
delivery conditions for thermomechanical rolled weldable
fine grain structural steels**

Produits laminés à chaud en aciers de construction —
Partie 4 : Conditions techniques de livraison pour les
aciers de construction soudable à grain fins obtenus
par laminage thermomécanique

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 4:
Technische Lieferbedingungen für thermomechanisch
gewalzte schweißgeeignete Feinkornbaustähle

This European Standard was approved by CEN on 16 June 2019.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

SISUKORD

EUROOPA EESSÕNA.....	4
1 KÄSITLUSALA.....	6
2 NORMIVIITED.....	6
3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED.....	8
4 KLASSIFIKATSIOON JA TÄHISTUS.....	8
4.1 Klassifikatsioon.....	8
4.1.1 Peamised kvaliteediklassid.....	8
4.1.2 Teraseklassid ja kvaliteedid.....	8
4.2 Tähistus.....	9
5 OSTJA ESITATAVAD ANDMED.....	9
5.1 Kohustuslikud andmed.....	9
5.2 Valikud.....	9
6 VALMISTUSVIIS.....	10
6.1 Teras sulatusviis.....	10
6.2 Deoksüdeerimine ja terastruktuur.....	10
6.3 Tarneseisundid.....	10
7 NÕUDED.....	10
7.1 Üldist.....	10
7.2 Keemiline koostis.....	10
7.3 Mehaanilised omadused.....	11
7.3.1 Üldist.....	11
7.3.2 Löögiomadused.....	11
7.3.3 Pinna ristsuunas parendatud deformatsiooniomadused.....	12
7.4 Tehnoloogilised omadused.....	12
7.4.1 Keevitatavus.....	12
7.4.2 Vormitavus ja leekõgvendamine.....	12
7.4.3 Kuumsukeltsinkimine.....	13
7.5 Pinnaomadused.....	13
7.5.1 Ribateras.....	13
7.5.2 Lehtteras ja lai lehtteras.....	13
7.5.3 Profiilid.....	13
7.5.4 Vardad ja valtstraat.....	14
7.6 Sisemine homogeensus (<i>internal soundness</i>).....	14
7.7 Mõõtmed, mõõtmete ja kuju tolerantsid, mass.....	14
8 JÄRELEVALVE.....	14
8.1 Järelevalve liik ja järelevalvedokument.....	14
8.2 Järelevalvedokumendi sisu.....	15
8.3 Nõutavad katsed.....	15
9 KATSETAMISE SAGEDUS NING PROOVIDE JA KATSEKEHADE ETTEVALMISTAMINE.....	15
9.1 Katsetamise sagedus.....	15
9.1.1 Keemiline analüüs.....	15
9.1.2 Mehaanilised katsed.....	15
9.2 Proovide ja katsekehade ettevalmistamine.....	16
9.2.1 Proovide keemiliseks analüüsiks valimine ja ettevalmistamine.....	16
9.2.2 Proovide asukoht ja katsekehade orientatsioon mehaanilistel katsetel.....	16
9.2.3 Katsekehade ettevalmistamine mehaanilisteks katseteks.....	16
9.3 Proovide ja katsekehade identifitseerimine.....	17

10	KATSEMEETODID.....	17
10.1	Keemiline analüüs	17
10.2	Mehaanilised katsed.....	17
10.2.1	Tõmbekatse.....	17
10.2.2	Löögisitkuse katse.....	18
10.3	Ultrahelikatse.....	18
10.4	Korduskatsed.....	18
11	MÄRGISTAMINE, SILDISTAMINE JA PAKKIMINE.....	18
12	REKLAMATSIOONID.....	19
13	VALIKUD.....	19
	Lisa A (normlisa) Proovide ja katsekehade asukoht.....	26
	Lisa B (teatmelisa) Standardite EN 10025-2 kuni -6 valikute loend	29
	Kirjandus.....	31

EUROOPA EESSÕNA

Dokumendi (EN 10025-4:2019) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 459/SC 3 „Structural steels other than reinforcements“, mille sekretariaati haldab DIN.

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või jõustumistega hiljemalt 2020. a veebruariks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2020. a veebruariks.

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

See dokument asendab standardit EN 10025-4:2004.

See dokument koosneb järgmistest osadest üldpealkirjaga „Hot rolled products of structural steels“:

- Part 1: General technical delivery conditions;
- Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels;
- Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels;
- Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels;
- Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance;
- Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition.

Lühikesel üleminekuperioodil kehtib standard EN 10025-1:2004 samaaegselt standarditega EN 10025-2:2019 kuni EN 10025-6:2019, sest standardi EN 10025-1 uus versioon peab vastama CPR nõuetele ja avaldatakse seetõttu hiljem. Sellel lühikesel üleminekuperioodil, kuni standardi 1. osa järgmise väljaande avaldamiseni, tuleb standardi EN 10025-1:2004 puhul arvesse võtta, et

- a) kõik dateeritud ja dateerimata viited standarditele EN 10025-1:2004 kuni EN 10025-6:2004 on selles versioonis jäetud samaks, välja arvatud järgmine erand: jaotises 9.2.2.1 on viited 8.4.1 ja 8.4.2 asendatud viidetega 8.3.1 ja 8.3.2;
- b) standardi EN 10025-1:2004 peatükid 5, 12 ja 13 ei ole enam asjakohased.

Allpool on loetletud peamised muudatused võrreldes eelmise väljaandega:

- a) 4. osa on nüüd iseseisev tehniliste tarnetingimuste standard, mis hõlmab proovide ja katsekehade ettevalmistamist, katsemeetodeid, märgistamist, sildistamist ja pakkimist ning jooniseid;
- b) CPR-iga hõlmatud rakenduste puhul tuleb seda standardit kasutada koos standardisarja 1. osaga;
- c) nõuded määratlemata elementidele on lisatud jaotistele 7.2.1 ja 7.2.2;
- d) lisatud on valik 33, valik 3 on muudetud valikuks 24 ja valik 9 on kustutatud;
- e) jaotises 7.2.4 on muudetud Si-sisaldust;
- f) kuumsukeltsinkimist käsitlev jaotis 7.4.3 on ümber töötatud;
- g) muudetud on joonise A.1 selgitusi;
- h) lisatud on teraseklass S500M;
- i) EURONORME käsitlev lisa B on ära jäetud;
- j) viiteid on ajakohastatud ja standardit on toimetuslikult parandatud.

CEN-CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

1 KÄSITLUSALA

See dokument spetsifitseerib keevitavast peenteralisest kuumvaltsitud, termomehaaniliselt valtsitud konstruktsiooniterasest leht- ja pikkade toodete tehnilised tarneseisundid tabelites 1 kuni 3 (keemiline koostis) ja 4 kuni 6 (mehaanilised omadused) antud teraseklassidele ja kvaliteetidele, paksustel ≤ 150 mm.

Selles dokumendis spetsifitseeritud terased on spetsiifiliselt ette nähtud kasutamiseks keevitatud konstruktsioonide eriti tugevalt koormatud osades, nagu sillad, lüüsväravad, reservuaarid, veepaagid jne, keskkonnatemperatuuride ja madalate temperatuuride tingimustes.

2 NORMIVIITED

Allpool nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või tervenisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.

EN 1011-2. Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 2: Arc welding of ferritic steels

EN 10017. Steel rod for drawing and/or cold rolling — Dimensions and tolerances

EN 10020:2000. Definition and classification of grades of steel

EN 10021. General technical delivery conditions for steel products

EN 10024. Hot rolled taper flange I sections — Tolerances on shape and dimensions

EN 10025-1. Hot rolled products of structural steels — Part 1: General technical delivery conditions

EN 10027-1. Designation systems for steels — Part 1: Steel names

EN 10027-2. Designation systems for steels — Part 2: Numerical system

EN 10029. Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above — Tolerances on dimensions and shape

EN 10034. Structural steel I and H sections — Tolerances on shape and dimensions

EN 10048. Hot rolled narrow steel strip — Tolerances on dimensions and shape

EN 10051. Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of non-alloy and alloy steels — Tolerances on dimensions and shape

EN 10055. Hot rolled steel equal flange tees with radiused root and toes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10056-1. Structural steel equal and unequal leg angles — Part 1: Dimensions

EN 10056-2. Structural steel equal and unequal leg angles — Part 2: Tolerances on shape and dimensions

EN 10058. Hot rolled flat steel bars and steel wide flats for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

EN 10059. Hot rolled square steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions

- EN 10060. Hot rolled round steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions
- EN 10061. Hot rolled hexagon steel bars for general purposes — Dimensions and tolerances on shape and dimensions
- EN 10067. Hot rolled bulb flats — Dimensions and tolerances on shape, dimensions and mass
- EN 10079. Definition of steel products
- EN 10160. Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method)
- EN 10163-1. Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — Part 1: General requirements
- EN 10163-2. Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — Part 2: Plate and wide flats
- EN 10163-3. Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections — Part 3: Sections
- EN 10164. Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product — Technical delivery conditions
- EN 10168. Steel products — Inspection documents — List of information and description
- EN 10204. Metallic products — Types of inspection documents
- EN 10279. Hot rolled steel channels — Tolerances on shape, dimensions and mass
- EN 10306. Iron and steel — Ultrasonic testing of H beams with parallel flanges and IPE beams
- EN 10308. Non destructive testing — Ultrasonic testing of steel bars
- EN 10315. Routine method for analysis of high alloy steel by X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF) by using a near by technique
- CR 10320. Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) — Method for determination of C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni and Cu
- CEN/TR 10347. Guidance for forming of structural steels in processing
- EN 10363. Continuously hot-rolled patterned steel strip and plate/sheet cut from wide strip — Tolerances on dimensions and shape
- EN 10365. Hot rolled steel channels, I and H sections — Dimensions and masses
- EN ISO 148-1. Metallic materials — Charpy pendulum impact test — Part 1: Test method (ISO 148-1)
- EN ISO 377. Steel and steel products — Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing (ISO 377)
- EN ISO 2566-1. Steel — Conversion of elongation values — Part 1: Carbon and low alloy steels (ISO 2566-1)

EN ISO 6892-1:2016. Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature (ISO 6892-1:2016)

EN ISO 9443. Surface quality classes for hot-rolled bars and wire rod (ISO 9443)

EN ISO 14284. Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (ISO 14284)

EN ISO 14713-2:2009. Zinc coatings — Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures — Part 2: Hot dip galvanizing (ISO 14713-2:2009)

EN ISO 15350. Steel and iron — Determination of total carbon and sulfur content — Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (routine method) (ISO 15350)

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED

Standardi rakendamisel kasutatakse standardis EN 10079 ning allpool esitatud termineid ja määratlusi.

ISO ja IEC hoiavad alal standardimisel kasutamiseks olevaid terminoloogilisi andmebaase järgmistel aadressidel:

- IEC Electropedia: kättesaadav veebilehelt <http://www.electropedia.org/>;
- ISO veebipõhine lugemisplatvorm: kättesaadav veebilehelt <http://www.iso.org/obp/>.

3.1

termomehaaniline valtsimine (*thermomechanical rolling*)

valtsimisprotsess, mille puhul lõplik vormimine toimub kindlas temperatuurivahemikus, milles saavutatakse kindlatele omadustele vastav materjali seisund, mis ei ole ainult termotöötlusega saavutatav ega sobitav

MÄRKUS 1 Termomehaaniline valtsimine võib sisaldada suurema jahutamiskiirusega protsesse, koos noolutamisega või ilma, kaasa arvatud isenoolutus, kuid välja arvatud otsene karastamine ja karastamine koos noolutamisega.

MÄRKUS 2 Mõnedes väljaannetes kasutatakse ka mõistet TMCP (*Thermomechanical Control Process*).

3.2

peeneterased (*fine grain steels*)

peeneteralise struktuuriga terased, mille ekvivalentne ferriitterasuurus on ≥ 6

MÄRKUS Terasuuruse määramist käsitletakse standardis EN ISO 643.

4 KLASSIFIKATSIOON JA TÄHISTUS

4.1 Klassifikatsioon

4.1.1 Peamised kvaliteediklassid

Kõik selles dokumendis spetsifitseeritud teraseklassid tuleb klassifitseerida kui legeeritud eriterased standardi EN 10020 kohaselt, välja arvatud klass S275, mis on mittelegeeritud kvaliteetteras.

4.1.2 Teraseklassid ja kvaliteedid

See dokument spetsifitseerib viis teraseklassi S275, S355, S420, S460 ja S500. Kõiki teraseklasse võib tarnida järgmistes, tellimisel spetsifitseeritud kvaliteetides: