

**VÄRVID JA LAKID**  
**Teraskonstruksioonide korrosioonitõrje kaitsvate**  
**värvkattesüsteemidega**  
**Osa 3: Projekteerimispõhimõtted**

**Paints and varnishes**  
**Corrosion protection of steel structures by protective**  
**paint systems**  
**Part 3: Design considerations**  
**(ISO 12944-3:2017)**

## EESTI STANDARDI EESSÕNA

See Eesti standard on

- Euroopa standardi EN ISO 12944-3:2017 ingliskeelse teksti sisu poolest identne tõlge eesti keelde ja sellel on sama staatus mis jõustumisteate meetodil vastuvõetud originaalversioonil. Tõlgenduserimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest;
- jõustunud Eesti standardina inglise keeles jaanuaris 2018;
- eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega EVS Teataja 2018. aasta jaanuarikuu numbris.

Standardi tõlkimist on korraldanud Eesti Standardikeskus ning rahastanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Standardi on tõlkinud OÜ Interlex, eestikeelse kavandi ekspertiisi on teinud Kärt Kasak.

**Euroopa standardimisorganisatsioonid on teinud Euroopa standardi EN ISO 12944-3:2017 rahvuslikele liikmetele kättesaadavaks 20.12.2017.** **Date of Availability of the European Standard EN ISO 12944-3:2017 is 20.12.2017.**

**See standard on Euroopa standardi EN ISO 12944-3:2017 eestikeelne [et] versioon. Teksti tõlke on avaldanud Eesti Standardikeskus ja sellel on sama staatus ametlike keelte versioonidega.** **This standard is the Estonian [et] version of the European Standard EN ISO 12944-3:2017. It was translated by the Estonian Centre for Standardisation. It has the same status as the official versions.**

Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile [standardiosakond@evs.ee](mailto:standardiosakond@evs.ee).

ICS 87.020; 91.080.13

### **Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele**

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Koduleht [www.evs.ee](http://www.evs.ee); telefon 605 5050; e-post [info@evs.ee](mailto:info@evs.ee)

EUROOPA STANDARD  
EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM

**EN ISO 12944-3**

December 2017

ICS 87.020; 91.080.13

Supersedes EN ISO 12944-3:1998

English Version

**Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by  
protective paint systems - Part 3: Design considerations  
(ISO 12944-3:2017)**

Peintures et vernis - Anticorrosion des structures en  
acier par systèmes de peinture - Partie 3: Conception et  
dispositions constructives (ISO 12944-3:2017)

Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von  
Stahlbauten durch Beschichtungssysteme - Teil 3:  
Grundregeln zur Gestaltung (ISO 12944-3:2017)

This European Standard was approved by CEN on 30 October 2017.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

**CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels**

**SISUKORD**

EUROOPA EESSÕNA.....	3
EESSÕNA.....	4
SISSEJUHATUS.....	5
1 KÄSITLUSALA.....	6
2 NORMIVIITED.....	6
3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED.....	7
4 ÜLDIST.....	7
5 PROJEKTEERIMISE PÕHIKRITERIUMID KORROSIONITÕRJE EESMÄRGIL.....	7
5.1 Üldist.....	7
5.2 Ligipääsetavus.....	8
5.3 Vahede töötlemine.....	8
5.4 Ettevaatusabinõud setete ja vee kogunemise vältimiseks.....	8
5.5 Pinna ebatäiused.....	9
5.6 Poltliited.....	9
5.6.1 Libisemiskindlad liited koos suure tõmbetugevusega poltidega.....	9
5.6.2 Eelpingestatud liited.....	9
5.6.3 Poldid, mutrid ja seibid.....	9
5.7 Karp- ja õõneskomponendid.....	9
5.8 Sälgud.....	10
5.9 Jäigastajad.....	10
5.10 Galvaanilise korrosiooni ennetamine.....	10
5.11 Käsitsemise, vedu ja püstitamise.....	10
Lisa A (teatmelisa) Ligipääsetavus – tüüpilised vahekaugused, mis on nõutavad korrosioonitõrjetööde tööriistade puhul.....	11
Lisa B (teatmelisa) Avade soovituslikud minimaalsed mõõdud raskesti ligipääsetavatele aladele ligipääsemiseks.....	12
Lisa C (teatmelisa) Pindadevaheliste kitsaste ruumide minimaalsed mõõdud.....	13
Lisa D (teatmelisa) Konstruktsiooni omadused, mida saab kasutada, vältimaks setete või vee kogunemist.....	15
Kirjandus.....	19

## EUROOPA EESSÕNA

Dokumendi (EN ISO 12944-3:2017) on koostanud tehniline komitee ISO/TC 35 „Paints and varnishes“ koostöös tehnilise komiteega CEN/TC 139 „Paints and varnishes“, mille sekretariaati haldab DIN.

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või jõustumisteatega hiljemalt 2018. a juuniks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2018. a juuniks.

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

See dokument asendab standardit EN ISO 12944-3:1998.

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.

### Jõustumisteade

CEN on standardi ISO 12944-3:2017 teksti muutmata kujul üle võtnud standardina EN ISO 12944-3:2017.

## EESSÕNA

ISO (*International Organization for Standardization*) on ülemaailmne rahvuslike standardimisorganisatsioonide (ISO rahvuslike liikmesorganisatsioonide) föderatsioon. Tavaliselt tegelevad rahvusvahelise standardi koostamisega ISO tehnilised komiteed. Kõigil rahvuslikel liikmesorganisatsioonidel, kes on mingi tehnilise komitee pädevusse kuuluvast valdkonnast huvitatud, on õigus selle komitee tegevusest osa võtta. Selles töös osalevad käsikäes ISO-ga ka rahvusvahelised, riiklikud ja valitsusvälised organisatsioonid. Kõigis elektrotehnika standardimist puudutavates küsimustes teeb ISO tihedat koostööd Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoniga (IEC).

Selle dokumendi väljatöötamiseks kasutatud ja edasiseks haldamiseks mõeldud protseduurid on kirjeldatud ISO/IEC direktiivide 1. osas. Eriti tuleb silmas pidada eri heakskiidukriteeriumeid, mis on eri liiki ISO dokumentide puhul vajalikud. Seda dokument on kavandatud ISO/IEC direktiivide 2. osas esitatud toimetamisreeglite kohaselt (vt [www.iso.org/directives](http://www.iso.org/directives)).

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. ISO ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest. Dokumendi väljatöötamise jooksul väljaselgitatud või selgunud patendiõiguste üksikasjad on esitatud peatükis „Sissejuhatus“ ja/või ISO-le saadetud patentide deklaratsioonide loetelus (vt [www.iso.org/patents](http://www.iso.org/patents)).

Mis tahes selles dokumendis kasutatud äriiline käibenimi on kasutajate abistamise eesmärgil esitatud teave ja ei kujuta endast toetusavaldust.

Selgitused standardite vabatahtliku kasutuse ja vastavushindamisega seotud ISO eriomaste terminite ja väljendite kohta ning teave selle kohta, kuidas ISO järgib WTO tehniliste kaubandustõkete lepingus sätestatud põhimõtteid, on esitatud järgmisel aadressil: [www.iso.org/iso/foreword.html](http://www.iso.org/iso/foreword.html).

Dokumendi on koostanud tehnilise komitee ISO/TC 35 „Paints and varnishes“ alamkomitee SC 14 „Protective paint systems for steel structures“.

Teine väljaanne tühistab ja asendab esimest väljaannet (ISO 12944-3:1998), mida on tehniliselt üle vaadatud.

Peamised muudatused võrreldes eelneva väljaandega on järgmised:

- on kustutatud terminid ja määratlused, mida ei kasutatud standardi peamises osas;
- normiviiteid on uuendatud;
- lisatud on jaotis 5.1 „Üldist“;
- vahe sulgemise materjali nõue on lisatud jaotisesse 5.3;
- on lisatud pinna ettevalmistamise nõuded, kõrge ja väga kõrge kestvuse puhul nii C4 ja kõrgema kui ka Im1 kuni Im4 osas;
- tabeli A.1 pealkirja on parandatud;
- joonisele B.1 on lisatud selgitused;
- joonis D.1 c) on kustutatud;
- joonistel D.5 ja D.4 on lisatud nõuded raadiusele;
- on lisatud kirjanduse loetelu;
- teksti on keeleliselt muudetud.

Kõikide standardisarja ISO 12944 osade loetelu on loetav ISO veebilehelt.

## SISSEJUHATUS

Kaitsmata teras hakkab atmosfääris, vees ja pinnases korrodeeruma ja see võib tuua kaasa kahjustusi. Seetõttu, vältimaks korrosioonikahjustusi, teraskonstruktsioone tavaliselt kaitstakse, et need suudaksid vastu panna korrosioonisurvele, millele need on avatud konstruktsioonilt nõutava tööea jooksul.

On olemas eri viise, kuidas kaitsta teraskonstruktsioone korrosiooni eest. ISO 12944 (kõik osad) käsitleb kaitset värv- ja pinnakattesüsteemide abil, selle eri osades käsitletakse kõiki aspekte, mis on tähtsad, saavutamaks olukorrale vastavat kaitset korrosiooni eest. Võimalikud on ka lisa- või muud meetmed, kuid need nõuavad erikokkuleppeid huvitatud poolte vahel.

Teraskonstruktsioonide tõhusa korrosioonivastase kaitse tagamiseks on nende konstruktsioonide omanikel, planeerijatel, konsultantidel, korrosioonitõrjetöid teostavatel ettevõtetel, kaitsvate (värv)katete inspektoritel ja pinnakattematerjalide tootjatel vaja ligipääsu tehnoloogia hetkeseisu peegeldavale lakoonilisele teabele korrosioonitõrje kohta värvkattesüsteemide abil. On tähtis, et selline teave on võimalikult täielik, ühemõtteliselt selge ja kergesti mõistetav, vältimaks raskusi ja vääriti mõistmisi kaitsetööde praktilise teostamisega seotud osapoolte vahel.

ISO 12944 (kõik osad) on mõeldud andma seda teavet rea juhtnööride kujul. See on kirjutatud neile, kellel on teatavaid tehnikaalaseid teadmisi. Samuti eeldatakse, et ISO 12944 (kõik osad) kasutaja on tuttav teiste asjakohaste rahvusvaheliste standarditega, eriti nendega, mis käsitlevad pinna ettevalmistust.

Kuigi ISO 12944 (kõik osad) ei tegele rahastamist ega lepinguid puudutavate küsimustega, juhitakse tähelepanu asjaolule, et ebapiisava korrosioonitõrje märkimisväärsete järelmite tõttu võib standardis ISO 12944 (kõik osad) toodud nõuete ja soovituste eiramine kaasa tuua tõsiseid finantstagajärgi.

ISO 12944-1 määratleb ISO 12944 üldise käsitusala. Selles tuuakse ära mõned põhilised terminid ja määratlused ning üldine sissejuhatus ISO 12944 teistesse osadesse. Lisaks sisaldab see üldist teavet tervise, ohutuse ja keskkonnakaitse kohta ning juhiseid ISO 12944 (kõik osad) kasutamiseks antud projektis.

See osa standardist ISO 12944 annab juhised, kuidas vähendada kaitsvate värvkattesüsteemidega kaetavate teraskonstruktsioonide korrosiooniriski sobivate projekteerimislahenduste abil.

## 1 KÄSITLUSALA

See dokument käsitleb kaitsvate värvkattesüsteemidega kaetavate teraskonstruktsioonide projekteerimise põhikriteeriume, vältimaks enneaegset pinnakatte või konstruktsiooni korrosiooni ja hävinemist. Selles tuuakse näiteid sobivate ja ebasobivate projektlahenduste kohta, näidates, kuidas saab vältida pealekandmise, inspekteerimise ja hooldusega seotud probleeme. Samuti käsitletakse projekteerimismeetmeid, mis lihtsustavad teraskonstruktsioonide käsitlemist ja vedu.

## 2 NORMIVIITED

Alljärgnevalt nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või terveniisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.

ISO 1461. Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods

ISO 8501-1. Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings

ISO 8501-3. Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 3: Preparation grades of welds, edges and other areas with surface imperfections

ISO 12944-1. Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 1: General introduction

ISO 12944-2. Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 2: Classification of environments

ISO 12944-4. Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 4: Types of surface and surface preparation

ISO 12944-5. Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 5: Protective paint systems

ISO 12944-6. Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 6: Laboratory performance test methods

ISO 12944-7. Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 7: Execution and supervision of paint work

ISO 12944-8. Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 8: Development of specifications for new work and maintenance

ISO 12944-9. Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures

ISO 14713-1. Zinc coatings — Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures — Part 1: General principles of design and corrosion resistance



ISO 14713-2. Zinc coatings — Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures — Part 2: Hot dip galvanizing

### 3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED

Standardi rakendamisel kasutatakse standardites ISO 12944-1, ISO 12944-2, ISO 12944-4, ISO 12944-5, ISO 12944-6, ISO 12944-7, ISO 12944-8, ISO 12944-9 ning alljärgnevalt esitatud terminid ja määratlused.

ISO ja IEC hoiavad alal standardimisel kasutamiseks olevaid terminoloogilisi andmebaase järgmistel aadressidel:

- IEC Electropedia: kättesaadav veebilehelt <http://www.electropedia.org/>;
- ISO veebipõhine lugemisplatvorm: kättesaadav veebilehelt <https://www.iso.org/obp/>.

#### 3.1

##### **projekt, projektlahendus** (*design*)

konstruktsiooni ehitamise viis, mis on esitatud konstruktsiooni detailse plaani abil, võttes arvesse korrosioonitõrjet

### 4 ÜLDIST

Konstruktsiooni projekteerimise eesmärk on tagada, et konstruktsioon on oma funktsiooni täitmiseks sobilik, et sellel on adekvaatne stabiilsus, tugevus ja kestvus, et see on valmistatud vastuvõetavate kuludega ning et see on esteetiliselt meeldiv.

Üldine projektlahendus tuleb planeerida selliselt, et see lihtsustaks pinna ettevalmistamist, värvimist, inspekteerimist ja hooldust.

Konstruktsiooni kuju võib mõjutada selle korrosioonikindlust. Seetõttu tuleb konstruktsioonid projekteerida selliselt, et korrosioon ei saaks hõlpsalt moodustada tugipunkti (korrosioonilõks), millest edasi levida. Seetõttu on äärmiselt soovitatav, et projekteerija konsulteeriks projekteerimisprotsessi varajases staadiumis korrosioonitõrjeksperdiga. Ideaalis tuleb korrosioonitõrjesüsteem valida sel ajal, pöörates tähelepanu konstruktsiooni kasutustüübile, tööeaale ja hooldusnõuetele.

Konstruktsioonelementide kujud ning nende ühendamiseks kasutatavad meetodid peavad olema sellised, et valmistamine, ühendamine ja mis tahes järgnev töötlus ei soodustaks korrosiooni teket. Samamoodi tuleb kaitsvat värvkattesüsteemi kindlaks määrates tähelepanu pöörata konstruktsiooni ja selle elementide kujule, võttes arvesse selle keskkonnakategooriat (vt ISO 12944-2).

Projektlahendused peaksid olema lihtsad ning üleliigset keerukust tuleb vältida. Kohtades, kus teraskomponendid puutuvad kokku muude ehitusmaterjalidega (nt tellised) või on neisse paigaldatud või suletud, ei ole need enam ligipääsetavad. Seetõttu peavad korrosioonitõrjemeetmed toimima kogu konstruktsiooni tööea jooksul.

Kuumsukelgalvaanitavad teraskonstruktsioonid tuleb projekteerida standardite ISO 1461, ISO 14713-1 ja ISO 14713-2 nõuete kohaselt.

### 5 PROJEKTEERIMISE PÕHIKRITEERIUMID KORROSIONITÕRJE EESMÄRGIL

#### 5.1 Üldist

Korrosioonisurvega kokku puutuvad teraskonstruktsioonide pinnad peavad olema mõõtnemelt väiksed. Konstruktsioonil peab olema väikseim võimalik ebaregulaarsuste hulk (nt kattuvused, nurgad, servad).