

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Steels for quenching and tempering - Part 3: Technical delivery conditions
for alloy steels

Aciers pour trempe et revenu - Partie 3:
Conditions techniques de livraison des
aciers alliés

Vergütungsstähle - Teil 3: Technische
Lieferbedingungen für legierte Stähle

This corrigendum becomes effective on 8 October 2008 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 8 octobre 2008 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 8. Oktober 2008 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

<i>In</i>	<i>replace</i>	<i>with</i>
Table 8, line 30CrNiMo8/1.6580, column $40\text{ mm} < d \leq 100\text{ mm}$, R_m (MPa)	"1000 to 1300"	"1100 to 1300"