

PUITPLAADID

Katsekehade mõõtmete määramine

Wood-based panels

Determination of dimensions of test pieces

EESTI STANDARDI EESSÕNA

See Eesti standard on

- Euroopa standardi EN 325:2025 ingliskeelse teksti sisu poolest identne tõlge eesti keelde ja sellel on sama staatus mis jõustumisteate meetodil vastu võetud originaalversioonil. Tõlgenduserimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest;
- jõustunud Eesti standardina inglise keeles novembris 2025;
- eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega EVS Teataja 2026. aasta veebruarikuu numbris.

Standardi tõlkimist on korraldanud Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus.

Euroopa standardimisorganisatsioon on teinud Euroopa standardi EN 325:2025 rahvuslikele liikmetele kättesaadavaks 05.11.2025.

Date of Availability of the European Standard EN 325:2025 is 05.11.2025.

See standard on Euroopa standardi EN 325:2025 eestikeelne [et] versioon. Teksti tõlke on avaldanud Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus ning sellel on sama staatus ametlike keelte versioonidega.

This standard is the Estonian [et] version of the European Standard EN 325:2025. It was translated by the Estonian Centre for Standardisation and Accreditation. It has the same status as the official versions.

Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile standardiosakond@evs.ee.

ICS 79.060.01

Standardite ja standardilaadsete dokumentide reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Eesti standardid ja standardilaadsed dokumendid on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse intellektuaalomand ning neid kasutatakse litsentsi alusel dokumentide kasutuslepingu tingimuste kohaselt.

Ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse eelneva kirjaliku loata on keelatud standardite ja standardilaadsete dokumentide täielik või osaline reprodutseerimine, levitamine, muutmine või kasutamine mis tahes kujul ja viisil - sealhulgas kopeerimise, skaneerimise, salvestamise või jagamise teel digiplatvormidel (k.a masinõppe ja tehisintellekti rakendustes). Loata kasutamine väljaspool litsentsi tingimusi käsitletakse õigusrikkumisena.

Kui Teil on küsimusi standardite ja standardilaadsete dokumentide autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega:

Veebileht www.evs.ee; telefon +372 6055050; e-post info@evs.ee

English Version

Wood-based panels - Determination of dimensions of test pieces

Panneaux à base de bois - Détermination des dimensions des éprouvettes

Holzwerkstoffe - Bestimmung der Maße der Prüfkörper

This European Standard was approved by CEN on 6 July 2025.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye and United Kingdom.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

SISUKORD

EUROOPA EESSÕNA.....	3
1 KÄSITLUSALA.....	4
2 NORMIVIITED.....	4
3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED.....	4
4 PÕHIMÕTE.....	4
5 APARATUUR.....	4
5.1 Mõõteriist paksuse mõõtmiseks.....	4
5.2 Mõõteriist pikkuse ja laiuse mõõtmiseks.....	4
6 KATSEKEHAD.....	4
6.1 Proovi võtmine ja lõikamine.....	4
6.2 Mõõtmised.....	4
6.3 Konditsioneerimine.....	5
7 KATSE KÄIK.....	5
7.1 Mõõtepunktid.....	5
7.2 Paksuse mõõtmine.....	5
7.3 Pikkuse ja laiuse mõõtmine.....	5
8 KATSEPROTOKOLL.....	5
Kirjandus.....	6

EUROOPA EESSÕNA

Dokumendi (EN 325:2025) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 112 „Wood-based panels“, mille sekretariaati haldab DIN.

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või jõustumisteatega hiljemalt 2026. a maiks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2026. a maiks.

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et dokumendi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

See dokument asendab standardit EN 325:2012.

EN 325:2025 sisaldab standardiga EN 325:2012 võrreldes järgmisi olulisi tehnilisi muudatusi:

- a) jaotisesse 6.1 lisati, et proovide võtmise ja lõikamise sätteid võib täpsustada ka asjakohastes katsestandardites.

Igasugune tagasiside ja küsimused selle dokumendi kohta tuleks suunata dokumendi kasutaja rahvuslikule standardimisorganisatsioonile. Täielik loetelu nende organisatsioonide kohta on leitav CEN-i veebilehelt.

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.

1 KÄSITLUSALA

See dokument sätestab meetodi puitplaatide katsekehade paksuse, pikkuse ja laiuse määramiseks.

2 NORMIVIITED

Allpool nimetatud dokumentidele on tekstis viidatud selliselt, et nende sisu kujutab endast kas osaliselt või tervenisti selle dokumendi nõudeid. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.

EN 326-1. Wood-based panels — Sampling, cutting and inspection — Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results

3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED

Selles dokumendis ei ole terminite ja määratluste loetelu.

ISO ja IEC hoiavad alal standardimisel kasutamiseks olevaid terminoloogiaandmebaase järgmistel aadressidel:

- ISO veebipõhine lugemisplatvorm: kättesaadav veebilehelt <https://www.iso.org/obp/>
- IEC Electropedia: kättesaadav veebilehelt <https://www.electropedia.org/>

4 PÕHIMÕTE

Katsekeha pikkus ja laius määratakse lineaarmõõtmisega.

5 APARATUUR

5.1 Mõõteriist paksuse mõõtmiseks

Mikromeeter või muu sellesarnane mõõteriist, millel on tasased ja paralleelsed ringikujulised mõõtepinnad läbimõõduga 15 mm kuni 20 mm ja survejõud (4 ± 1) N. Mõõteriista gradueering peab võimaldama lugemit täpsusega 0,01 mm.

5.2 Mõõteriist pikkuse ja laiuse mõõtmiseks

Nihkkaliiber või mõni muu mõõteriist, mille mõõtepinnad on vähemalt 3 mm laiad ja gradueering võimaldab lugemit täpsusega 0,1 mm.

6 KATSEKEHAD

6.1 Proovi võtmine ja lõikamine

Proovi võtmine ja katsekehade lõikamine tuleb läbi viia asjakohase katsestandardi kohaselt, kui see on seal sätestatud, või standardi EN 326-1 kohaselt.

6.2 Mõõtmed

Katsekehade mõõtmed peavad olema vastavuses asjakohase katsemeetodi nõuetega.